



# MALLERS DEEP PRIMER

НЕПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ

- Непигментированная грунтовка глубокого проникновения
- Обеспыливает и уменьшает пористость основания
- Снижает расход следующих слоев краски

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтования пористых и старых мелящихся поверхностей; применяется по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсокартонным, гипсовым и оштукатуренным (кроме известковыми и масляными штукатурками) основаниям, по бетонным плитам, плитам из ячеистого бетона, керамическому (глиняному) кирпичу, а также по поверхностям, ранее окрашенным полиакриловыми красками.

## ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Грунтовку наносят валиком, в труднодоступных местах — кистью в один слой «мокрый по мокрому», избегая потёков и излишнего насыщения основания для предотвращения образования плёнки, затрудняющей последующее окрашивание. Нанесение краски — через 2–5 часов в зависимости от пористости основания.

## РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 60 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 20 BAR. Не разбавлять.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 4 л

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, пропиленгликоль, коалесцент, консервант

### КОЛЕРОВКА

не колеруется

### РАСХОД

от 7 до 20 м<sup>2</sup>/л на один слой в зависимости от основания

### РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

### СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 99980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С