

Монтаж обоев из контрактного винила

Широкие обои с покрытием из твердого винила высокой плотности появились сравнительно недавно. Их появление было обусловлено тем, что возможности традиционного материала для обоев – бумаги – были практически исчерпаны, краски, стеклообои и штукатурки приелись. Тяжелые виниловые покрытия создали новые возможности декорирования помещений. Они представляют собой рулонное виниловое покрытие плотностью от 300 до 674 гр/кв.м. Ширина материала – 132-137 см.

Максимальная длина рулона – 31.5 п.м. Основа – либо флизелин, либо текстиль. Это зависит от плотности поверхности. Флизелин способен «держать» вес до 425 гр/кв.м. Монтаж этих материалов не вызывает трудностей – kleem покрывается стена.

Особенностью является то, что покрытия клеятся через плотно резаный шов. Этим достигается незаметность стыков между полотнами. Клей – Sem-Murale, расход – 250 гр/кв.м. Обязательна грунтовка поверхности акриловыми материалами глубокого проникновения. Еще одной положительной особенностью «тяжелого» винила является его ремонтопригодность. Поврежденный участок покрытий можно вырезать и на его место через плотно резаный шов врезать заплатку. Стыки в месте заплатки так же будут незаметны. Покрытия из «тяжелого» винила по прочности можно клеить на лестничных клетках. Мыть их можно даже щеткой с применением мягких моющих средств. При изготовлении этого материала не применяются соли марганца, кадмия и ртути, что делает их экологически безвредными. Можно заказать специальную антибактериальную обработку. В этом случае подавляется рост на поверхности до 64 видов бактерий и фунгицидов. Покрытия «дышият» несмотря на высокую плотность поверхности. Это достигается тем, что при производстве поверхность винила слегка вспенивается, образовавшиеся мельчайшие пузырьки лопаются, делая эту поверхность пористой. Учитывая то, что молекула воды в 4 раза больше молекулы воздуха, влага не попадает внутрь, а газообмен происходит свободно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

| Наименование теста | Стандарт | Результат для Type II |
|--|------------------------------|---|
| Цветоустойчивость | Fed. Stand. 191, method 5660 | Цвет не изменился после 2000 часов экспозиции в ультрафиолете |
| Влагостойкость | CCC-W-408D, Par-4.4. | Без повреждений после 100 циклов влажной обработки |
| Устойчивость к механическим повреждениям | CCC-W-408D, Par-4.4.3 | Без повреждений после 100 циклов обработки |
| Устойчивость к истиранию | CCC-W-408D, Par-4.4.4 | Без повреждений после 300 циклов трения |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Устойчивость на разрыв | ASTM-D-751 | Хорошая прочность на разрыв как вдоль, так и поперек полотна |
| Устойчивость к растрескиванию поверхности | Fed. Stand. 191, method 5651 | 4.5 из 5 |
| Устойчивость к загрязнениям | CCC-W-408D, Par-4.4.5 | Не реагирует с 12 видами агрессивных сред. |
| Прочность на расслаивание | ASTM-D-751 | Более 1200 гр на 2.5 кв. см. |
| Устойчивость к холоду | CCC-W-408D, Par-4.4.6 | Не растрескивается до температуры +11 гр.С. |
| Устойчивость к высоким температурам | Fed. Stand. 191, method 5850 | 7 дней при температуре +87 гр.С. Без изменения цвета, коробления, изменения жесткости. |
| Распространение пламени | ASTM-E-84 | 0 из 25 (0- лучший показатель). |
| Дымность | ASTM-E-84 | 0 из 50 (0 - лучший показатель) |
| Усыхание | CCC-W-408D, Par-4.4.7 | Нет |
| Конденсация влаги на поверхности | CCC-W-408D, Par-4.4.8 | Нет |