



MALLERS CLASSIC ULTRA MATTE

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН

- Высокая степень белизны
- Отличная укрывистость
- Легко наносится
- Образует высокопрочное глубокоматовое покрытие
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300
- «Открытая пора»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсо-картонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности. **Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Грунтование зашпатлёванных поверхностей следует проводить после достаточной их выдержки согласно инструкциям производителя. После необходимо грунтование грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску **Mallers Classic Ultra Matte** следует тщательно перемешать. При использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости. Наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8–25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя через 4 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,015–0,017. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,013–0,015. Давление: 100 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства не ранее, чем через три недели после нанесения. **Не допускается применение абразивных чистящих средств!**

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, кальцита, тальк, водные пигментные пасты, добавки, вода.

РАСХОД

10 м²/л на один слой в зависимости от основания.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 2%