

HERITAGE PURE MATT

МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

- Визуально выравнивает поверхность, легко наносится без брызг и потеков
- Колеруется
- Образует покрытие, устойчивое к многократному мытью
- Содержание ЛОС* менее 1 г/л



Описание

Матовая водно-дисперсионная краска премиум-класса для интерьерных работ. Визуально выравнивает поверхность, образуя гладкое покрытие, устойчивое к многократному мытью. На длительное время сохраняет яркость и насыщенность цвета — идеальна для интерьеров с панорамными окнами. Не имеет резкого запаха, обладает высокой укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без брызг и потеков.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.

Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа поверхности.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре +5...+30 °C и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Производитель не несет ответственности за дефекты финишного покрытия в результате нарушения технологии нанесения.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски. При распылении не более 1 части воды на 5 частей краски.

Безвоздушное распыление

Разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 56 %
Плотность	~ 1,5 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	8–10 м²/л

Базы

W05, N00

Срок и условия хранения	4 года при температуре +5...+30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	1 класс стойкости к истиранию, ISO 11998; DIN EN 13300

представленность в базе W05

представленность в базе N00

Упаковка

1 л

4,5 л

10 л

1 л

4,5 л

Степень блеска

5

Gardner 60°

* ЛОС — летучие органические соединения