



# MALLERS ACRYLIC PRIMER

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА

- Обладает хорошей адгезией, хорошей укрывистостью
- Выравнивает цвет основания, придавая ему матовый вид
- Снижает расход финишного покрытия

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для подготовки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности

## ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Через 4 часа тщательно перемешать грунтовку **Mallers Acrylic Primer**. Нанесение второго слоя грунтовки и/или декоративного покрытия рекомендуется проводить через 6 часов.

## РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,015-0,017. Давление: 160 BAR. Разбавление 5%.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция кристаллический, тальк, пропиленгликоль, добавки, вода

### КОЛЕРОВКА

по каталогу финишного покрытия

### РАСХОД

10 м<sup>2</sup>/л на один слой

### СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 4 л