

HERITAGE BRILLIANT RESISTANCE

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

- Экстремально прочная матовая краска для сухих и влажных помещений
- Технология Stain Shield создает барьер на окрашенной поверхности, надежно защищая стены от пятен
- Содержит в составе воск — влага, жир и грязь не впитываются в поверхность
- Защита от плесени и грибка
- Содержание ЛОС* менее 10 г/л



Описание

Экстремально прочная матовая краска для сухих и влажных помещений. Образует гладкое покрытие, обладающее ярко выраженным грязеотталкивающим действием. Технология Stain Shield создает барьер на окрашенной поверхности, надежно защищая стены от пятен. Уникальная сбалансированная рецептура краски с содержанием воска не позволяет влаге, жиру и грязи впитаться в поверхность. Такие стены легко моются и дольше остаются безупречными. Краска не разбрызгивается, быстро сохнет, не оставляет разводов и потеков. После высыхания образует максимально прочное покрытие.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, подверженных повышенной эксплуатационной нагрузке. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, древесно-стружечные плиты, обои. Заявленные свойства краски зависят от типа поверхности, разновидности обоев и т. д.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавка от грибка и водорослей
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 49 %
Плотность	~ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	8–10 м ² /л
Базы	W05, N00

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или методом распыления.

Разбавление

Не требуется. При необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Срок и условия хранения

4 года при температуре +5...+30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Уход за окрашенной поверхностью

Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с абразивными моющими средствами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после мытья.

Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)

1 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

представленность в базе W05

представленность в базе N00

Упаковка



Степень блеска



Gardner 60°

* ЛОС — летучие органические соединения