



# MALLERS SATIN

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА С ВЫРАЖЕННЫМ ОТЛИВОМ САТИНА

- Высокая степень белизны
- Отличная укрывистость
- Легко наносится
- Образует высокопрочное полуматовое покрытие
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подходит для влажных помещений.

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Грунтование зашпатлеванных поверхностей следует проводить после достаточной их выдержки согласно инструкциям производителя. После необходимо грунтование грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**; под базу С ярких неукрывистых цветов грунтовка колеруется в оттенок, близкий к выбранному цвету базы С. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и масляными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

## ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску **Mallers Satin** следует тщательно перемешать. При использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены (потолка) и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8–25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя через 4 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

## РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 160 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 80 BAR. Разбавление 5%.

## УХОД

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства не ранее, чем через три недели после нанесения. **Не допускается применение абразивных чистящих средств!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, пропиленгликоль, вода

### КОЛЕРОВКА

**база А** — в светлые и средней интенсивности цвета  
**база С** — в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета

### РАСХОД

10 м<sup>2</sup>/л на один слой в зависимости от основания

### РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

### СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л  
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 10%